

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Seksja Badań Materiałowych
Porównania międzylaboratoryjne wg procedury KPLB Nr -1

Numer próbki 550162L4

Gatunek stali S355J2.....

Wymiary poprzeczne próbki w [mm] ..280 x 200....

Metoda pobierania próbekpoprzeczna.....

Wyniki badań / Test results

Typ/Tablica	Wynik
Rzadzizna środkowa wg tablicy I	I/2
Rzadzizna ogólna wg tablicy II	II/2
Pęcherze przybrzeżne wg tablicy III	III/1
Pęknięcia wewnętrzne wg tablicy IV	IV/1
Kwadraty likwacyjne wg tablicy V	V/2
Budowa dendrytyczna wg tablicy VI	VI/1

Niepewność pomiaru rozszerzona U, przy k=2

Sporządził : J. Borowski

Data: 29.09.2023


Biuro Techniczno-Szkoleniowe

DCOSBIM

Dorota Cebula-Kozłowska
43-190 Mikołów, ul. Narcyzów 4H
NIP: 641-103-21-28

Autoryzował : W. Depczyński

Data: 29.09.2023

Mikołów, 29.09.2023 

Załącznik nr1 do Instrukcji porównania międzylaboratoryjnego - Badania makrostruktury stali - wykonanie próby głębokiego trawienia badania wg normy PN-57 H-04501.